# Sika® Primer-209 N

## Agente de pre-tratamiento para plásticos y superficies pintadas

Datos Técnicos del Producto

| | | |
|---|---|---|
| Base química | | Solución pigmentada de poliuretano |
| Color | | Negro |
| Densidad (CQP 006-3 / ISO 2811-1) | | 1,0 kg/l aprox. |
| Punto de inflamación (CQP 007-1 / ISO 13736) | | - 4°C |
| Contenido de sólidos | | 38% |
| Temperatura de aplicación | | 10°C - 35°C |
| Método de aplicación | | Pincel o Fieltro |
| Rendimiento | | 150 g por $m^2$ aprox. |
| Tiempo de secado [2)3)] | mínimo<br>máximo | 30 min.<br>24 horas |
| Almacenamiento | | En envase cerrado en lugar seco c/ temp. ≤ 25°C |
| Vida de almacenamiento | | 9 meses |

[1)] CQP = Procedimiento de Calidad Corporativo [2)] 23°C (73°F) / 50% h.r. [3)] En aplicaciones específicas, la temperatura y el tiempo de secado pueden ser diferentes.

### Descripción

Sika® Primer-209 N es un líquido pigmentado negro de baja viscosidad el cual seca, por reacción con la humedad atmosférica. Es usado para imprimar superficies pintadas y plásticos antes de realizar el pegado con los productos Sikaflex®.
Sika® Primer-209 N es fabricado de acuerdo a las normas ISO 9001 / 14001 del sistema de aseguramiento de calidad y el programa "Responsible Care".

### Areas de Aplicación

Sika® Primer-209 N es adecuado para la aplicación en los siguientes substratos:

- Plásticos: Acrílico (PMMA), Policarbonato, ABS, etc.
- Pinturas: Acrílicas, Alquídicas/ Melamina

Debido a que las pinturas y plásticos varían mucho en su composición química, son necesarias pruebas preliminares. Siempre busque la asesoría del fabricante antes de usar el primer sobre plásticos que están sujetos a agrietarse por tensiones internas, tales como acrílicos, policarbonatos o ABS.
Este producto sólo es adecuado para usuarios profesionales experimentados. Se deben realizar ensayos con sustratos y condiciones reales, especialmente en caso de condiciones de temperaturas límite, para asegurar la adhesión y la compatibilidad del material.

### Método de Aplicación

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasa, aceite y polvo. La adhesión sobre los sustratos puede mejorarse mediante la adición y / o la combinación de procesos de pre-tratamiento, como el lijado, la limpieza y la activación.

*Aplicación*

Agitar el envase de Sika® Primer-209 N con energía hasta que la bolilla, se mueva libremente en su interior y aplicar una delgada pero uniforme, capa de cobertura de primer con un pincel o fieltro.
No aplicar a temperaturas debajo de 10°C o arriba de 35°C.
Sika® Primer-209 N debe aplicarse una sola vez. Se debe cuidar que una sola aplicación deje un recubrimiento adecuado.
Cerrar el envase herméticamente después de cada uso.

## Nota importante

Sika® Primer-209 N es un sistema reactivo con la humedad. A fin de mantener la calidad del producto es importante volver a cerrar el recipiente con la tapa de plástico interior, inmediatamente después del uso. Una vez que la operación de pre-tratamiento superficial se completó la tapa con rosca tiene que ser colocada.

Deseche el producto después de aprox. un mes de la apertura, si se usa con frecuencia o después de 2 meses en caso de uso poco frecuente. Si observa gelificación, separación o un aumento significativo en la viscosidad, desechar el primer, inmediatamente.

Nunca diluya ni mezcle este producto con otras sustancias.

## Información Adicional

Instrucciones de trabajo publicacadas para una aplicación definida pueden especificar datos técnicos adicionales a los contenidos en esta hoja de datos del producto.

Copia de las siguientes publicaciociones están disponibles a solicitud:

- Hoja de Seguridad del Producto

## Information de envase

| | |
|---|---|
| Botella | 30 ml |
| | 250 ml |
| | 1 l |

## Bases de valor

Todos los datos técnicos declarados en esta Hoja de Datos del Producto son basados en pruebas de laboratorio. Los datos reales medidos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## Información de Seguridad y Salud

Para información y consejos referentes a la transporte, manejo, almacenamiento y el desecho de residuos, los usuarios deberán referirse a la Hoja de Seguridad actualizada la cual contiene datos relacionados a los aspectos físico, ecológicos, toxicológicos y otros datos relacionados con la seguridad.

## Nota Legal

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posisibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios, deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se enviaran a quién las solicite.

**Sika Argentina S.A.I.C**
Juan Bautista Alberdi 5250
(B1678CSI) Caseros
Tel: 4734-3500 Fax: 4734-3555
Asesoramiento Técnico: 4734-3502/32
info.gral@ar.sika.com
**www.sika.com.ar**