

## HOJA TÉCNICA

# SikaWall®-433 Cielorraso Premium

## PINTURA LATEX PARA CIELO RASOS DE ALTA PERFORMANCE

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SikaWall®-433 Cielorraso Premium es una pintura interior de alta calidad, su gran resistencia al crecimiento de hongos, el poder cubritivo y su capacidad de evitar condensado lo hacen ideal para la aplicación en cielo raso. SikaWall®-433 Cielorraso Premium es de fácil aplicación y rápido secado.

## USOS

SikaWall®-433 Cielorraso Premium se utiliza para proteger y decorar cielo raso interior, sobre diversos soportes:

- Revoque grueso.
- Revoque fino.
- Yeso / Tabiques de roca de yeso.
- Otros soportes consultar al Departamento Técnico de Sika Argentina.

## CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Excelente poder cubritivo.
- No descuelga ni chorrea.
- Evita el condensado
- Fácil de aplicar.
- Rápido secado.
- No deja olor.

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	Envases 4 y 20 litros.
Vida útil	12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Condiciones de almacenamiento	Almacenar en envases originales, bien cerrados y no deteriorados. En lugar seco y fresco, al resguardo del congelamiento, del calor excesivo y de la radiación solar directa. A temperaturas entre +5°C y +30°C.
Apariencia / Color	Terminación semi-mate / Blanco
Densidad	~ 1,38 g/cm <sup>3</sup> (a 20°C)

## INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Consumo	El consumo adecuado para conseguir una adecuada cobertura es: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aprox. 3,5 a 4 m<sup>2</sup> / litro &gt;&gt; incluye imprimación + dos (2) manos puras.</li><li>▪ Imprimación: Utilizar con una dilución máxima del 10% de agua potable.</li><li>▪ Manos siguientes: Utilizar puras.</li></ul> <b>Nota:</b> Para calcular el consumo real, tener en cuenta el modo de aplica-
---------	--

ción, las pérdidas de material durante la aplicación y el estado, grado de absorción y rugosidad de la superficie.

<b>Humedad del sustrato</b>	5 % máximo.
<b>Tiempo de secado al tacto</b>	~60 minutos a +20°C y 50% HR.
<b>Tiempo de espera / repintado</b>	~ 3 a 4 hs (+20°C y 50% HR).

## VALORES BASE

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

El usuario debe leer las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes más recientes antes de utilizar cualquier producto. Para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, los usuarios deberán consultar la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) más reciente que contenga datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

### EQUIPO

Pincel, rodillo, soplete.

### CALIDAD DEL SUSTRATO

El sustrato debe estar sano y libre de todo rastro de contaminantes, partículas sueltas o mal adheridas, pintura suelta o descascarada, polvillo, lechadas de cemento, aceites y grasas, eflorescencias, óxido, hongos, verdín, musgo y restos de desencofrantes que puedan impedir la adecuada adherencia del producto. Las superficies a pintar deben estar limpias y preparadas, perfectamente secas.

### PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Sobre superficies nuevas:

- Sobre revoques nuevos, es recomendable esperar 28 días antes de aplicar SikaWall®-433 Cielorraso Premium.
- Eliminar restos de cemento u otro material de albañilería por medios mecánicos (rasqueta, cepillo, espátula, etc.).
- Grasa, aceite y suciedad: limpiar con agua y cepillado suave con la ayuda de un cepillo de cerdas duras con detergente, limpieza por vapor, etc.
- Algas y hongos, eliminarlos mediante cepillado con una mezcla de lavandina más agua. Dejar secar bien.
- Eliminar las eflorescencias salitrosas por medios mecánicos. En caso de no poder por este medio, tratar puntualmente con ácido muriático al 10%. Enjuagar muy bien la superficie para asegurar la eliminación completa del ácido remanente. Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Dejar que el

muro seque por completo.

### Superficies ya pintadas:

- Eliminar ampollas o desprendimientos parciales de pinturas anteriores flojas o descascaradas.
- Si existen pinturas bien adheridas, se puede colocar el producto directamente sobre ellas, previa limpieza, pero si la superficie pintada presenta defectos tales como desprendimientos, cuarteos y ampollamientos, se la debe rasquetear hasta obtener una base firme.
- Si se trata de pinturas a la cal, es conveniente retirarlas lijando bien, o mediante un cepillado intenso de la superficie, luego eliminar el polvo.
- Pinturas base aceite, pinturas antiguas y barnizados, eliminarlos totalmente por medios mecánicos. Finalmente lijar para ayudar a abrir los poros.
- En caso de existir hongos, eliminarlos con lavandina diluida al 10% en agua, enjuagar y dejar secar.
- Si la limpieza de la superficie se realizó con agua, la aplicación de SikaWall®-433 Cielorraso Premium deberá realizarse cuando el sustrato esté seco, mínimo 3 días en verano o 7 días en invierno, después de lavada la misma.

### APLICACIÓN

#### Imprimación:

Se aplica con una dilución hasta del 10% de agua potable, a modo de imprimación y sellado. Con esta dilución no gotea ni escurre. Aplicar tratando que penetre bien en toda la superficie.

#### Aplicación:

- Revolver y homogeneizar bien el producto antes de aplicar.
- Una vez seca la imprimación (60 minutos según temperatura y humedad relativa ambiente) aplicar las siguientes manos.
- Aplicar mínimo dos (2) manos preferentemente puras, sin diluir o con mínima dilución, utilizando hasta un máximo de 5% de agua potable.
- Cada mano se aplica una vez seca la anterior.
- La aplicación se puede hacer a pincel, rodillo de pelo largo, o soplete.
- Se recomienda no aplicar manos de espesores gruesos.

## RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas el desempeño de este producto puede cambiar de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

Hoja técnica

SikaWall®-433 Cielorraso Premium

Junio 2023, Versión 01.02

021840501000000045

## NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

### Sika Argentina S.A.I.C.

[www.sika.com.ar](http://www.sika.com.ar)

Juan Bautista Alberdi 5250

(B1678CSI) Caseros

Teléfono: 4734-3500

Asesoramiento Técnico: 4734-3502/3532

[info.gral@ar.sika.com](mailto:info.gral@ar.sika.com)



GESTIÓN  
DE LA CALIDAD  
RS-9000-02



GESTIÓN  
AMBIENTAL  
RS-18000-007



GESTIÓN  
SEGURA  
RS-18000-017

### Hoja técnica

SikaWall®-433 Cielorraso Premium

Junio 2023, Versión 01.02

021840501000000045

SikaWall-433CielorrasoPremium-es-AR-(06-2023)-1-2.pdf