

PRODUCT DATA SHEET

Klaukol Rapibrick

MORTERO DE ELEVACIÓN DE MAMPOSTERÍA APLICABLE CON MANGA O MAQUINA PROYECTABLE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un mortero en polvo que solo necesita agregar agua para su uso aplicandolo con manga. Su composición a base de ligantes hidráulicos, arenas de granulometría seleccionada, aridos compensadores de compacidad y aditivos especiales le otorgan plasticidad y trabajabilidad ideal para la elevación de muros, ademas mayor rapidez, limpieza y alta calidad de terminación.

USOS

- Elevación de muros como mortero de asiento de bloques y ladrillos cerámicos huecos y comunes.
- Tanto para muros interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

Klaukol Rapibrick cuenta con las siguientes propiedades:

- Reduce los tiempos de obra simplificando las tareas de preparación de mezcla.
- Mejora la logística externa e interna de toda la construcción.
- Facil de aplicar con manga o con maquina de proyección.
- Permite un mejor computo y seguimiento del uso de materiales.
- Listo para utilizar, solo se necesita incorporar agua.
- Apto para ser aplicado en exteriores.
- No contiene cal, apto para estar en contacto con acero.
- Es apto tanto para ladrillos cerámicos huecos y comunes.
- No es tóxico, ni inflamable, ni corrosivo.
- Eco-amigable, bajo VOC.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base química	Aglomerantes, áridos seleccionados, y ligantes especiales.
Presentación	Bolsas de 30 Kg.
Vida útil	12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Condiciones de almacenamiento	Conservar en su envase original y herméticamente cerrado, en lugares secos, a temperaturas ambiente y bajo techo.
Apariencia / color	Polvo granular de color rojo.
Densidad	~1,4 Kg/l (densidad del polvo)
Contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC)	< 150 g/L

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRODUCT DATA SHEET

Klaukol Rapibrick

Junio 2023, Versión 01.02

021850101000000125

Resistencia a compresión	7 días	> 4 MPa	(IRAM 1854/1855)
	28 días	> 7 Mpa	
Resistencia a flexión	7 días	> 2 Mpa	(IRAM 1854/1855)
	28 días	> 3 Mpa	
Resistencia térmica	Buena		
Absorción capilar	<0.5 kg/m ² .h ^{1/2} (IRAM 45076)		
Resistencia a la alcalinidad	Escasa		

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Proporción de la mezcla	Apróx. 2.2 a 2.8 litros de agua por cada 10 kg de mortero Klaukol Rapibrick.
Consumo	2.5 - 3 Kg/m ² (el rendimiento puede verse afectado por las imperfecciones de los ladrillos empleados)
Tiempo abierto	20 a 30 min (20°C y 50 % H.R.)
Tiempo de frague	6 hs.

VALORES BASE

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

- No utilizar con temperaturas inferiores a 5 °C.
- No utilizar con temperaturas superiores a 35°C.
- No utilizar sobre superficies pintadas al látex o al aceite.
- No utilizar en bloques HCCA.
- No utilizar en bloques Hormigón.
- No utilizar en ladrillos portantes.
- No es aconsejable utilizar el mortero Klaukol Rapibrick con insuficiente o excesiva cantidad de agua.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

El usuario debe leer las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes más recientes antes de utilizar cualquier producto. Para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, los usuarios deberán consultar la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) más reciente que contenga datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DEL SUSTRATO / PRE-TRATAMIENTO

- Los ladrillos cerámicos no portantes deben ser de dimensiones uniformes (sin grandes irregularidades y/o deformaciones), en caso de disponer de ladrillos cerámicos irregulares, se sugiere realizar cada 6 hiladas una hilada de nivelación con PAREX Brick Ject.
- La cantidad de hiladas entre juntas de nivelación de-

penderá de la irregularidad del ladrillo a utilizar, como regla general a mayor irregularidad del bloque, menor cantidad de hiladas realizadas con Klaukol Rapibrick.

- Los ladrillos siempre deben estar libres de polvo y partes flojas, grasas, aceites, barnices y líquidos desecofrantes. En el caso de que estos se encuentren sucios o con polvo, cepillar o lavar con agua limpia.
- No es necesario mojar los ladrillos antes de ser asentados con mortero Klaukol Rapibrick, sin embargo y dependiendo de las condiciones climáticas existentes puede requerir humedecer los ladrillos levemente para mejorar la performance del mortero.

MEZCLADO

En un balde de albañilería agregue 1 parte de agua y luego 3 partes de Klaukol Rapibrick, mezclando hasta conseguir una pasta homogénea y sin grumos, que permita su correcta aplicación con la manga.

APLICACIÓN

1. Cortar el pico de la manga por la marca impresa, logrando así un pico de 2,5 cm de ancho.
2. Rellenar la manga con el mortero Klaukol Rapibrick.
3. Cerrar la parte posterior de la manga "estrangulando" el polietileno, apoyar el pico sobre el bloque y avanzar a medida que se presiona la manga para lograr la salida del mortero en forma de cordón continuo.
4. Repetir la aplicación para conseguir dos cordones paralelos continuos por ladrillo.
5. Colocar los ladrillos sobre los cordones de mortero Klaukol Rapibrick presionando firmemente para lograr un correcto contacto mortero/ladrillo.
6. Retirar los excesos y proceder a su terminación.

Es necesario controlar que el mortero no forme piel en su superficie y se encuentre fresco al momento de colocar el ladrillo.

PRODUCT DATA SHEET

Klaukol Rapibrick

Junio 2023, Versión 01.02

021850101000000125

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

Sika Argentina S.A.I.C.

www.sika.com.ar

Juan Bautista Alberdi 5250

(B1678CSI) Caseros

Teléfono: 4734-3500

Asesoramiento Técnico: 4734-3502/3532

info.gral@ar.sika.com



CESTION
DE LA CALIDAD
IR-9000-02



CESTION
AMBIENTAL
IR-14000-007



CESTION
SEGUNDA
IR-18000-017

PRODUCT DATA SHEET

Klaukul Rapibrick

Junio 2023, Versión 01.02

021850101000000125

KlaukulRapibrick-es-ARKLAUKOL-(06-2023)-1-2.pdf