

PRODUCT DATA SHEET

Klaukol Krom baja absorción

ADHESIVO PARA COLOCAR CERÁMICOS, AZULEJOS Y PIEZAS DE MEDIA Y ALTA ABSORCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Klaukol Krom baja absorción es un adhesivo impermeable a base de ligantes hidráulicos y arenas de granulometría controlada con adición de polímero que proporciona muy buenas flexibilidad. Especial para la instalación de piezas cerámicas de baja absorción. Listo para usar, solo se agrega agua.

USOS

Indicado para aquellos casos en donde la baja absorción de la placa hacen inadecuados los morteros o adhesivos tradicionales.

- Mosáicos vítreos o cerámicos.
- Cerámicos de base blanca o roja.
- Placas de piedar de cantera.
- Cerámico mono y bi - cocción.
- Gres y semi gres.
- Porcellanato.
- Cerámicas esmaltadas y no esmaltadas.
- Placas de piedar natural.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Alta capacidad de adherencia.
- Se mezcla solo con agua.
- Mezcla tixotrópica.
- Posee aditivos hidrófugos que reducen el pasaje de agua.
- No es barrera de vapor.
- Endurece sin retracción apreciable.

INFORMACIÓN AMBIENTAL

NORMA LEED 2009 V 3.0 Contribución para la Construcción Sustentable. CREDITO CAI 4.1 MATERIALES DE BAJA EMISION: Adhesivos y Sellantes Tiene como objetivo reducir la cantidad de contaminantes del aire interior que tienen mal olor, son irritantes y/o perjudiciales para el confort y el bienestar de instaladores y ocupantes.

COVT: Compuestos Orgánicos Volátiles Totales. • Valores expresados en g/l menos agua.

CREDITO MR5 MATERIALES REGIONALES Tiene como objetivo potenciar el desarrollo local y reducir el impacto de transporte prefiriendo materiales extraídos localmente dentro de un radio de 500 millas (805 Km).

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	Bolsas de 30 kg.
Vida útil	12 meses a partir de la fecha de producción.
Condiciones de almacenamiento	En sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados en lugares frescos y secos a temperaturas entre 5°C y 30°C. La bolsa debe ser almacenada, de ser posible, sobre tarima de madera. No formar pilas de más de 10 bolsas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura de servicio	Desde -30° C hasta +90° C
Resistencia química	Escasa

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Proporción de la mezcla	Aproximadamente de 2.2 a 2.3 litros de agua por cada 10 kg de polvo.			
Consumo	Tamaño de pieza	Llana sugerida	Consumo	M² por bolsa
	Hasta 20 cm x 20 cm	8 x 8 mm	4 kg/m ²	7,5 m ²
	Hasta 30 cm x 30 cm	10 x 10 mm	5 kg/m ²	6 m ²
	Mayor de 30 cm	12 x 12 mm	6 kg/m ²	5 m ²
Vida útil de la mezcla	Más de 6 horas.			
Tiempo abierto	15 - 20 minutos (20°C y 50% HR)			
Producto aplicado listo para su uso	24 a 48 horas			

VALORES BASE

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

El usuario debe leer las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes más recientes antes de utilizar cualquier producto. Para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, los usuarios deberán consultar la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) más reciente que contenga datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

MEZCLADO

Klaukol Krom baja absorción se prepara en balde de albañil, colocando primero el agua y luego el adhesivo. Usar de 6,5 a 7 litros de agua por cada bolsa de 30 kg de adhesivo mezclando hasta lograr una mezcla homogénea y sin grumos.

APLICACIÓN

- Preparada la pasta o mezcla, aplicarla con llana en la superficie soporte elegida, de modo que queden bastones de mezcla con un espesor igual a las medidas de los espacios existentes entre los dientes de la llana que se debe emplear.

- En la elección de la llana, el principio general es elegir una que permita lograr cubrir de adhesivo, previa presión del cerámico, el reverso del revestimiento en no menos del 80% de su superficie.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

Sika Argentina S.A.I.C.

www.sika.com.ar

Juan Bautista Alberdi 5250

(B1678CSL) Caseros

Teléfono: 4734-3500

Asesoramiento Técnico: 4734-3502/3532

info.gral@ar.sika.com



PRODUCT DATA SHEET

Klaukol Krom baja absorción

Mayo 2023, Versión 01.02

02171010200000696

KlaukolKrombajaabsorcin-es-ARKLAUKOL-(05-2023)-1-2.pdf