

HOJA TÉCNICA

REVEAR BASE NIVELADORA

BASE NIVELADORA FLEXIBLE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Base niveladora lista para usar, que se emplea para eliminar imperfecciones previo a la aplicación de todos los revestimientos de la línea Revear. Para uso interior o exterior.

USOS

BASE NIVELADORA es ideal como producto de nivelación para todos aquellos paramentos de revoques desparejos, hormigón, placas de fibrocemento, poliestireno, etc., donde se busque una nivelación de 3 a 5 mm con buena adherencia, resistencia al paso del agua y adecuada flexibilidad, tanto en exteriores como en interiores.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Listo para aplicar
- Forma una capa hidrófuga
- Buena adherencia y adecuada flexibilidad
- Fácil de aplicar

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	Baldes de 25 Kg. Tambores de 300 Kg.
Vida útil	12 meses a partir de la fecha de fabricación
Condiciones de almacenamiento	Conservar en envases de origen, herméticamente cerrado, en lugares secos y a temperaturas entre + 5°C y + 35°C, protegido de la humedad.

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Consumo	REVEAR BASE NIVELADORA sin cemento Portland: de 1,5 a 1,7 kg./m ² x mm de espesor. REVEAR BASE NIVELADORA + cemento Portland: de 2 a 2,1 kg/m ² x mm de espesor.
Espesor de capa	3 a 5 mm
Proporción de la mezcla	Se mezclarán con cualquier sistema mecánico ó eléctrico 5 partes en volumen de BASE NIVELADORA con 1 parte en volumen de Cemento Portland de buena calidad. En caso que sea necesario, puede agregarse de ½ a 1 parte de agua para regular la viscosidad de aplicación. En aquellos lugares donde las temperaturas ambientes sean altas, (mayores a 25°C) o mucho viento, es recomen-

dable siempre agregar $\frac{1}{4}$ a $\frac{1}{2}$ parte de agua como para evitar el secado brusco de la mezcla por evaporación del agua, ya sea por efecto de la radiación solar y/o del viento.

Tiempo de curado

Dejar secar REVEAR BASE NIVELADORA de 7 a 10 días antes de la aplicación del revestimiento de terminación. El tiempo es función del espesor colocado.

VALORES BASE

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

- Dejar secar BASE NIVELADORA de 7 a 10 días antes de la aplicación del revestimiento de terminación. El tiempo es función del espesor colocado.
- Utilizar agua limpia y no salitrosa para diluir cuando corresponda.
- Evitar en verano trabajar bajo los rayos de sol directos en las horas del medio día, y no trabajar con temperaturas inferiores a 5°C.
- En exteriores, no aplicar con amenaza de lluvia.
- Lavar las herramientas de trabajo con agua y jabón antes que sequen.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Hoja de Seguridad en su versión más reciente, la cual contienen información física, ecológica, toxicológica y otros datos relacionados a la seguridad. (Consultar la Hoja de Seguridad del producto solicitándola al fabricante).

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

APLICACIÓN

- Aplicar sobre superficies limpias, sin polvos, ceras ni grasitudes. Humedecer el sustrato con agua limpia antes de aplicar. Utilizar los elementos convencionales de aplicación de capas grises, evitando colocar espesores mayores a 5 mm por mano.
- Es recomendable la utilización de mallas de fibra de vidrio en las juntas y/o encuentros de diferentes sustratos. Pasar la llana plástica antes que el material seque.

Sika Argentina S.A.I.C.

www.sika.com.ar

Juan Bautista Alberdi 5250

(B1678CS1) Caseros

Teléfono: 4734-3500

Asesoramiento Técnico: 4734-3502/3532

info.gral@ar.sika.com



Hoja técnica

REVEAR BASE NIVELADORA

Marzo 2024, Version 01.02

02182520100000022

- Se puede utilizar un fieltro de goma espuma para mejorar la terminación final. El secado puede ser ligeramente más lento que una capa gris convencional.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar todas las herramientas y equipos de aplicación con agua limpia inmediatamente después de su uso. El material ya seco sólo se podrá remover por medios mecánicos.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo con las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

REVEARBASENIVELADORA-es-ARREVEAR-(03-2024)-1-2.pdf