

HOJA TÉCNICA

SikaSeal®-130

SELLADOR DE SILICONA MULTIUSO UNIVERSAL DE CURADO ACÉTICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SikaSeal®-130 es un sellador universal de silicona monocomponente de curado acético, con fungicidas que previenen la formación de hongos.

USOS

SikaSeal®-130 es usado para sellar juntas interiores en general, también en zonas húmedas como sanitarios, alrededor de bañeras, duchas, cocinas domésticas, mesadas y en una amplia variedad de aplicaciones en exteriores.

SikaSeal®-130 tiene una buena adherencia en general a materiales de construcción tales como:

- Vidrio
- Aluminio
- Baldosas y cerámicas esmaltadas
- Azulejos

- Sanitarios
- Madera
- Metales en general

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Resistente al crecimiento de hongos
- Alta elasticidad y flexibilidad permanente
- Muy buena resistencia a la intemperie y a los rayos UV
- No descuelga
- Alta adherencia a diversos materiales no porosos
- Resistente a temperaturas entre -40 °C y +150 °C
- Libre de solventes
- Bajo módulo

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Composición	Silicona Acética	
Presentación	Cartucho de 280 ml	
Color	Transparente	
Vida útil	12 meses contados a partir de la fecha de fabricación.	
Condiciones de almacenamiento	El producto debe almacenarse en su empaque original, sin abrir y sin dañar, en condiciones secas a temperaturas entre +5 °C y +25 °C. Para mayor información consulte el empaque y la Hoja de Datos de Seguridad actual para obtener información sobre manipulación y almacenamiento seguro.	
Densidad	0.96 kg/l (incoloro)	(ISO1183-1)

INFORMACIÓN TÉCNICA

Dureza Shore A	23 (después de 28 días a +23 °C)	(ISO 868)
----------------	----------------------------------	-----------

Resistencia a tracción	0,26 N/mm ²	(ISO 37)
Módulo de elasticidad a tracción	0,30 N/mm ² (23°C)	
Capacidad de movimiento	12,5%	
Temperatura de servicio	Máximo	+150°C
	Mínimo	-40°C
Diseño de juntas	El ancho de la junta debe ser diseñado para ajustarse al movimiento requerido por la misma, junto con la capacidad de movimiento del sellador. Para juntas ≥ 6 mm y ≤ 12 mm de ancho, la profundidad de la junta recomendada es de 6 mm. Para juntas más grandes, contacte al Servicio Técnico de Sika para obtener información adicional.	
Elongación a rotura	300 %	(ISO 37)

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Consumo	Para juntas de 6 mm de profundidad y 6 mm de ancho, un cartucho rinde aprox 7,5 metros lineales. Para juntas de 6 mm de profundidad y 9 mm de ancho, el cartucho rinde aprox. 5 metros lineales	
Material de apoyo	Usar rellenos de junta de polietileno de celda cerrada, como el Sika Rod®	
Tixotropía	Buena, sin descuelgue	
Temperatura ambiente	Máximo	+40 °C
	Mínimo	+5 °C
Temperatura del sustrato	Máximo	+40 °C
	Mínimo	+5 °C
	Atención con la condensación. La temperatura del sustrato durante la aplicación debe ser al menos +3 °C por encima del punto de rocío.	
Índice de curado	3-4 mm cada 24 horas (a +23°C y 50% r.h.)	(CQP049-2)
Tiempo de formación de piel	10 minutos	(CQP019-1)

VALORES BASE

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

DOCUMENTOS ADICIONALES

Tabla de pretratamiento para selladores y adhesivos de construcción

LIMITACIONES

- SikaSeal®-130 no se recomienda para aplicar en sustratos porosos como hormigón, piedra, granito, mármol, porque pueden migrar aceites hacia el sustrato. Se recomienda verificar con un ensayo previo en estas superficies.
- No usar en sustratos bituminosos, goma natural, cloropene, EPDM o sobre materiales de construcción que hayan sido embebidos en aceites, plastificantes o solventes.
- No aplicar en espacios completamente confinados ya

que necesita de la humedad ambiente para su curado.

- Debido al ácido acético presente al momento de curar, puede corroer superficies espejadas y metales sensibles como el cobre, latón y plomo. También puede reaccionar con sustratos cementíceos, y tener fallas de adherencia.
- SikaSeal®-130 no se recomienda para juntas sumergidas, juntas expuestas a la abrasión mecánica o juntas en contacto con sustancias alimenticias.
- SikaSeal®-130 debe ser usado únicamente como sellador, el mismo no se recomienda para usarlo como adhesivo.

Antes de aplicar, se recomienda realizar una prueba de adhesión previa con los sustratos o soportes a utilizar. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Sika para obtener información adicional.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

El usuario debe leer las Fichas de Datos de Seguridad vigentes antes de utilizar cualquier producto. Para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación segura de los productos químicos, los usuarios deberán consultar la

Hoja de Datos de Seguridad (HDS) más reciente que contenga datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

El sustrato debe estar limpio, seco, sano y homogéneo, libre de aceites, grasas, polvo y partículas sueltas. Pintura, lechada y otras partículas contaminantes o pobremente adheridas deben ser removidas. SikaSeal®-130 adhiere sin imprimante y/o activadores. Sin embargo, para una óptima adhesión y aplicaciones de alta exigencia, como edificios de muchos pisos, juntas altamente tensionadas, exposición climática extrema, las siguientes recomendaciones deberían ser consideradas:

Aluminio, aluminio anodizado, acero inoxidable, metales electro pintados o paneles vidriados tienen que ser limpiados y pretratados con Sika® Aktivator- 100, utilizando un papel desechable limpio. Antes de sellar, permita un tiempo de evaporación del solvente > 10 minutos (< 2 horas).

Otros metales, como cobre, bronce y titanio-cinc, también deben ser limpiados y pretratados usando Sika® Aktivator-100, limpiando con un papel desechable limpio, que no deje pelusa. Después de 10 minutos de espera, aplicar con pincel una fina capa de Sika® Primer y permita un tiempo de evaporación > 10 minutos (< 30 minutos) antes de sellar la junta.

Nota: Los imprimantes son promotores de adhesión. No son un sustituto de un correcto tratamiento de superficie ni tampoco incrementan significativamente la resistencia de la superficie. Para una recomendación con mayor detalle por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio Técnico.

MÉTODO / HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

SikaSeal®-130 viene listo para usar.

Luego de una preparación adecuada del sustrato o la junta a sellar, el producto será colocado con una pistola aplicadora común. Para realizar el alisado y las terminaciones se puede utilizar una espátula que puede estar humedecida con solución jabonosa diluida. Utilice cinta de enmascarar donde se requieran líneas precisas y limpias.

Paso a paso para el sellado:

- Con el sustrato en condiciones, insertar un respaldo de junta (Sikarod) a la profundidad requerida.
- Si se requiere, aplicar el imprimante en las juntas, evitando el exceso. Dejar secar al imprimante.
- Abra el producto en la parte superior del cartucho, coloque el pico y córtelo al tamaño de cordón deseado.

- Aplique el producto en la junta evitando retener aire y alise con espátula blanda antes de los 10 minutos, asegurando el pleno contacto con los bordes de la junta.

- Retire la cinta de enmascarar antes de alcanzar el tiempo de formación de piel del SikaSeal®-130.

IMPORTANTE: No utilice herramientas en el alisado del sello que contengan solventes.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar todas las herramientas y equipos de aplicación con Sika® Thinner inmediatamente después de su uso. El material endurecido o curado solo puede retirarse por medios mecánicos.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se enviarán a quién las solicite.

Sika Argentina S.A.I.C.

www.sika.com.ar

Juan Bautista Alberdi 5250

(B1678CSI) Caseros

Teléfono: 4734-3500

Asesoramiento Técnico: 4734-3502/3532

info.gral@ar.sika.com



Hoja técnica

SikaSeal®-130

Agosto 2026, Versión 02.01

020514030000000286

SikaSeal-130-es-AR-(08-2026)-2-1.pdf

